

**COLORIT**

Paleta kvaliteta

Fasade. Boje. Ljepila.

TEHNIČKI LIST TL.C.49.01**Datum izdanja: 16.03.2018.**

D3

Ijepilo za drvo D3 klase

KARAKTERISTIKE

DRVOFIX D3 je ijepilo za drvo izrađeno na bazi polivinilacetatnog veziva. Upotrebljava se za ljepljenje elemenata gdje se traži veća otpornost na vlagu, tj. zahtjev grupe D-3, EN 204. Nakon sušenja ijepilo je transparentno, tako da se ne poznaju zalijepljeni spojevi. Karakteriše ga izuzetna snaga vezivanja.

SASTAV

vodena disperzija polimernog veziva, aditivi i voda.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Parametar	Vrijednost
Sadržaj pepela (EN 1246)	$\approx 0,58\%$
Određivanje konvencionalnog čvrstog sadžaja C₁ (EN 827)	$\approx 58,62 \%$
Određivanje kostantne mase čvrstog sadžaja C₂ (EN 827)	$\approx 55,62 \%$
Čvrstoća prijanjanja:	
• Tip 1	$11,9 \text{ N/mm}^2 (\text{Ne} < 10 \text{ N/mm}^2)$
• Tip 3	$5,4 \text{ N/mm}^2 (\text{Ne} < 2 \text{ N/mm}^2)$
• Tip 4	$9,7 \text{ N/mm}^2 (\text{Ne} < 8 \text{ N/mm}^2)$
Gustina (EN 524)	$\approx 1,09 \text{ g/cm}^3$

PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba biti čvrsta, suha, bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Podloge od cementnih i cementno-krečnih maltera treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debljine ($T=20^\circ\text{C}$, rel.vлага 65%) a betonske podloge najmanje 1 mjesec.

Preporučeni uslovi prilikom upotrebe: temperatura prostorije, elemenata koji se lijepe oko 20°C , relativna vлага zraka oko 65%, te vlažnost drveta 8-12%.





COLORIT

Paleta kvaliteta

Fasade. Boje. Ljepila.

TEHNIČKI LIST TL.C.49.01

Datum izdanja: 16.03.2018.

PRIMJENA

Ljepilo se nanosi na obje strane koje se lijepe, ravnomjerno i to na podlogu koja je čista, bez prašine i masnoće. Slijepljeni elementi se drže u stegama 1-2 sata. Zalijepljeni spojevi svoju maksimalnu čvrstoću postižu nakon nekoliko dana (u zavisnosti od temperature i vlage).

POTROŠNJA

≈ 150-180g/m²

PAKOVANJE

Plastična kanta od 0.8 kg, 12 komada, 1 kutija=9,6 kg

Plastična kanta od 5 kg, 60 komada, 1 paleta=300 kg

ROK TRAJANJA

24 mjeseca u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

POSTUPANJE SA OTPADOM

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/13 i 106/15) i Pravilnikom u kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik, Republike Srpske“, broj 19/15), ljepilo za parket je razvrstan u otpad sa klasifikacijskim brojem 08 04 10 Otpadna ljepila i zaptivači drugačiji od onih navedenih u 08 04 09.

Otpad predati ovlaštenom licu za upravljenje otpadom.

OZNAČAVANJE

U skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obilježavanju hemikalija, Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

Dodatne informacije o opasnosti:

EUH208-Sadrži smješu 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onu i 2-metil-2H-izotiazol-3-onu (EC:smješa, CAS: 55965-84-9). Može da izazove alergijsku reakciju.

Obavještenja o mjerama predostrožnosti:
P102-Čuvati van dohvata djece.





TEHNIČKI LIST TL.C.49.01

Datum izdanja: 16.03.2018.

P280-Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P501-Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/nacionalnim/regionalnim/međunarodnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Na suhom i tamnom mjestu na temperaturi od +5°C do +25°C.

Ne smije smrznuti!

KONTROLA KVALITETA

Parametri kvaliteta proizvoda su određeni internim proizvodnim specifikacijama. Postizanje deklariranih vrijednosti, osigurano je integriranim sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001. Potvrda deklariranih i graničnih vrijednosti se postiže ispitivanjem u akreditovanim laboratorijama. Veliki značaj se daje i u oblasti zaštite životne sredine integriranim sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001.

OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko se prilikom ugradnje primjete primjenski ili estetski nedostaci, izvođač radova je dužan da momentalno zaustavi radove i blagovremeno obavijesti proizvođača koji će zatim pristupiti reklamaciji.

Ukoliko se ugradi veći dio ili cijela količina materijala, vezano za gore navedene karakteristike nije moguće pokrenuti reklamaciju.

Podrazumijeva se da je izvođač radova stekao znanje o karakteristikama proizvoda i načinom ugradnje istog.

Firma Colorit doo ne preuzima odgovornost za štetu koja je nastala zbog nestručnih izvođača, nepravilne upotrebe te pogrešnog izbora proizvoda za datu namjeru.

Tehnički list služi isključivo kao smjernica kako bi se postigli najbolji rezultati prilikom ugradnje.

Prije upotrebe proizvoda, pročitati bezbjednosno-tehnički list.

